


CEWELD 316LSi

TYPE	Hochlegierter Massivdraht 316LSi mit hervorragender Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion. (Typ 1.4430, 19 12 3 LSi)						
ANWENDUNGEN	CEWELD 316LSi ist für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen austenitischen (CrNiMo)- Stählen uns Stahlgussorten. Die Legierung findet breite Anwendung in der chemischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie sowie im Schiffbau und in verschiedenen Arten von architektonischen Strukturen.						
EIGENSCHAFTEN	CEWELD® 316LSi zeichnet sich durch eine gute allgemeine Korrosionsbeständigkeit aus, insbesondere in sauren und chlorhaltigen Umgebungen. Aufgrund ihres niedrigen Kohlenstoffgehalts ist die Legierung besonders empfehlenswert, wenn die Gefahr von interkristalliner Korrosion besteht. Der höhere Siliziumgehalt verbessert die Schweißeigenschaften, beispielsweise die Benetzung, und führt zu einer glänzenden Naht. Sie ist unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C geeignet. Die Legierung ist nicht ausreichend beständig gegen Salpetersäureangriff.						
KLASSIFIKATION	AWS	A 5.9: ER316LSi					
	EN ISO	14343-A: G 19 12 3 LSi					
	W.Nr.	1.4430					
	F-nr	6					
	FM	5					
GEEIGNET FÜR	ISO 15608: 8.1 Austenitic ≤ 19 % Cr 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4430, 1.4435, 1.4436, 1.4521, 1.4571, 1.4580, 1.4583 X102CrNiMoNb 18 12, X2CrNiMo 18 14 3 (TP), X4CrNiMo 17 13 3, X2CrNiMo 17 12 2 (TP), X 5CrNiMo 19 11 2, X4CrNiMo 17 12 2 (TP), X6CrNiMo 17 12 2, X6CrNiMoNb 17 12 3, X2CrNiMoN 17 12 3 (TP), X2CrMoTi18-2 316Cb, 316L, 316LN, 316H, 316, 316Ti, 316Cb, 316LN, 444 S31640, S31603, S31653, S31600, S31630, S44400						
ZULASSUNGEN	TÜV: (12388), CE, DB: (43.206.04)						
SCHWEISSPOSITIONEN							
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES FÜLLMETALLS (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	
	0.02	0.8	1.5	19	12	2.8	
MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	R _{p0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
					RT	-196°C	
	As Welded	418	550	37	110	50	HRc
RÜCKTROCKNUNG	Nicht erforderlich						
GAS ACC. EN ISO 14175	M11, M13, M12						



CEWELD 316LSi

316LSi 0,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
D-200	5	8720663413376
D-300	12,5	8720663413383

316LSi 0,8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663413444
D-100	1	8720663413390
D-200	5	8720663413406
Drum	250	8720663413468

316LSi 0,9MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663413369

316LSi 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663413451
D-100	1	8720663413420
D-200	5	8720663413413
Drum	250	8720663413475

316LSi 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663413482
D-200	5	8720663415394
Drum	250	8720663413550

316LSi 1,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663413499