


CEWELD G 50

TYPE	Verkupfelter Massivdraht zum MAG-Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit hoher Streckgrenze. (Typ 4Si1)										
ANWENDUNGEN	CEWELD G50 wird für Schweißungen im Bauwesen, Offshore, Autoblechschweißen, Schiffbau, Rohrleitungen, Wurzelschweißen, Brücken, Reparatur usw. eingesetzt.										
EIGENSCHAFTEN	CEWELD G50 ist extrem leicht zu schweißen mit hervorragenden Schweißeigenschaften und erhöhter Streckgrenze. Er zeigt eine hohe Qualität mit kontrolliertem Cast und Helix für halb- und/oder automatische Anwendungen. Mit CO2 und Mischgas schweißbar.										
KLASSIFIKATION	AWS	A 5.18: ER 70S-6									
	EN ISO	14341-A: G 50 5 M 4Si1									
	W.Nr.	1.5130									
	F-nr	6									
	FM	1									
GEEIGNET FÜR	Reh ≤ 500 MPa ISO 15608: 1.3, ~3.1, ~2.2, 2.1, 1.8900, 1.8901, 1.8902, 1.8903, 1.8905, 1.8907, 1.8910, 1.8912, 1.8915, 1.8917, 1.8930, 1.8932, 1.8935, 1.8937, 1.8970, 1.8971, 1.8972, 1.8973, 1.8975 S460N, S420N, S460NL, P460N, StE 420, StE 460, StE 500, TStE 380, S420NL, P460NL1, P420NH, P460NH, TStE 420, TStE 460, TStE 500, WStE 380, WStE 420, WStE 460, WStE 500, StE 385.7, StE 385.7 TM, StE 415, L485ME ASTM A 203 Gr. D, E; A 350 Gr. LF1, LF2, LF3; A 420 Gr. WPL3, WPL6; A 516 Gr. 60, 65, 70; A 572 Gr. 42, 50, 55, 60, 65; A 633 Gr. A, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 738 Gr. A; A 841 A, B, C; API 5 L X52, X60, X65, X52Q, X60Q, X65Q Oceanfit 52, Oceanfit 60, Oceanfit 65, Oceanfit 355, Oceanfit 420, Oceanfit 460, alform plate 460M; durostat 400, 450, 500, durostat B2										
ZULASSUNGEN	CE										
SCHWEISSPOSITIONEN	 PA  PB  PC  PD  PE  PF  PG										
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES FÜLLMETALLS (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Ti+Zr
	0.08	0.9	1.67	0.01	0.01	0.04	0.02	0.005	0.11	0.001	0.013
MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V					Hardness	
	As Welded	560	700	18	-50°C					HRc	
					60						
RÜCKTROCKNUNG	Not required										
GAS ACC. EN ISO 14175	M21										



CEWELD G 50

G 50 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663424556
Drum	250	8720663407115