



CEWELD AA M610

TYPE Fil fourré métallique sans soudure et sans laitier pour M21

APPLICATIONS Construction métallique, construction navale, appareils à pression, génie mécanique, tuyauterie, offshore, construction de grues, transport lourd, équipements de levage conformes aux exigences NACE.

PROPRIÉTÉS Fil fourré métallique sans soudure avec un arc remarquablement stable et sans projections. Excellent pour les applications de soudage automatisées telles que le soudage orbital Mag ou le soudage robotisé. Ce fil offre une gamme de couverture unique qui vous permet d'utiliser un seul fil pour couvrir davantage de procédures jusqu'à des aciers d'une limite d'élasticité de 620 N/mm². L'AA M610 peut également être utilisé pour les constructions qui nécessitent un traitement thermique après soudage et offre toujours d'excellentes propriétés de résistance aux chocs. Grâce au processus de production sans soudure, la teneur en hydrogène est inférieure à 3 ml/100 g de métal soudé, même après un stockage prolongé.

CLASSIFICATION

AWS	A 5.28: E100C-K3 H4
EN ISO	18276-A: T 62 6 Mn1NiMo M M21 1 H5
F-nr	6
FM	2

CONVIENT POUR **Reh < 6200 MPa Iso 15608: ~3.2 (460 < Reh ≤ 690 MPa)**
 S620Q, S620QL, S620QL1-S620QL1, 20MnCr65, 28CrMn43
 L480 - L550, X65, X80, X90
 ASTM A 514 Gr. F, H, Q; A 709 Gr. 100 Type B, E, F, H, Q; A 709 Gr. HPS 100W
 Weldox 600, Dillimax, S690QL1, Hardox, Naxtra 63, Naxtra 70, Optim 600 mc plus, Weldox 500, Hardox, Domex 460 MC, Domex 500 MC, Domex 550 MC, Domex 600 MC, Domex 650 MC, Domex 600 MC, Hardox 400, XAR 400, Dillidur 400, Oceanfit 100, Oceanfit 600, alform plate 620 M, aldur 620 Q, 620 QL, 620 QL1,

AGRÉMENTS

POSITIONS DE SOUDAGE



**ANALYSE CHIMIQUE
TYPIQUE DU MÉTAL DE
SOUDURE (%)**

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Cu
0.06	0.6	1.7	0.007	0.014	0.03	0.93	0.46	0.001	0.07

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Heat Treatment	R _{P0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness
As Welded	634	711	25	HRc

ETUVAGE Non requis

GAS ACC. EN ISO 14175 M21



CEWELD AA M610

AA M610 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
K-300	16	8720663423443